

Be
brilliant.

nyloflex[®] Gold A

Photopolymere Lackplatte auf Aluminiumträger für die Inline-
und Offline-Druckveredelung



Hohe Registergenauigkeit & Wiedergabe feinsten Details

- + Einzigartige photopolymere Lackplatte auf Aluminiumträger
- + Ideal für den hochauflösenden Druck-für Spot- und Flächenlackierungen
- + Der Aluminiumträger garantiert hohe Dimensionsstabilität und Registergenauigkeit auch bei mehrmaligem Einsatz
- + Der große Belichtungsspielraum sorgt für gute Zwischentiefen
- + Ausgezeichneter Farbtransfer beim Einsatz von Metallpigment- (Gold-, Silber-) und Perlglanzfarben
- + Sehr gute Übertragung von Dispersions- und UV Lacken

Vorteile durch digitale Verarbeitung

- + Bessere Druckqualität durch schärfere Konturen und offenere Zwischentiefen
- + Erhöhte Produktivität, reduzierte Fehlerquote sowie Datenübertragung ohne Qualitätsverluste durch digitalen Workflow
- + Reproduzierbare Qualität bei wiederholter Druckplattenherstellung
- + Kosteneffizient und umweltfreundlicher in der Herstellung, da kein Film benötigt wird

Schematischer Aufbau der nyloflex[®] Gold A

Die nyloflex[®] Gold A Lackplatten sind Einschichtenplatten, die aus einer lichtempfindlichen Photopolymerschicht und einem Aluminiumträger bestehen.



XSYS
Print solid. Stay flexible.

nyloflex® Gold A

	nyloflex® Gold A	nyloflex® Gold A Digital
	116	116
Technische Parameter		
Trägermaterial	Aluminium	Aluminium
Farbe der Rohplatte	orange	orange, mit schwarzer LAMS Schicht
Plattenstärke ¹ (mm) (inch)	1.16 (0.046")	1.16 (0.046")
Härte nach DIN 53505 (Shore A)	62	62
Härte, verarbeitete Platte (Shore A)	78	78
Relieftiefe (mm)	0.85	0.85
Tonwertumfang (%) bei Rasterweite von (l/cm)	3-90 48	2-98 48
Freistehende Linie (bis µm)	100	80
Freistehender Punkt (bis µm)	400	200
Dehnungskonstante (mm)	5.4	5.4
Verarbeitungsparameter²		
Rückseitenbelichtung (s)	-	-
Hauptbelichtung (min)	10-15	8-12
Auswaschgeschwindigkeit (mm/min)	120-160	120-160
Trocknung bei 60°C / 140°F (h)	2	2
Nachbelichtung UV-A (min)	10	10
Nachbehandlung UV-C (min)	6-10	6-10
Informationen verarbeiten		
Geeignete Geräte	Die nyloflex® Gold A kann mit allen nyloflex® Verarbeitungsgeräten, sowie mit allen marktgängigen Geräten verarbeitet werden. Die nyloflex® Gold A Digital kann auf allen zur Bebilderung von Flexodruckplatten geeigneten Lasersystemen verwendet werden.	
Lack- und Farbtypen	Die nyloflex® Gold A Lackplatten eignen sich besonders für wasserbasierende Dispersions- und UV-Lacke, sowie Metallpigment- und Perlglanzfarben.	
Auswaschmittel	Besonders gute Ergebnisse werden mit nylosolv® Auswaschmitteln erzielt. nylosolv® ist destillierbar und wiederverwendbar.	
Hinweise zur Verarbeitung	Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Herstellungsschritte sowie detaillierte Hinweise zu Verarbeitung und Lagerung enthält die nyloflex® Arbeitsanleitung.	
Hoher Qualitätsstandard	nyloflex® Druckplatten werden nach den Standards und Anforderungen der DIN ISO 9001, DIN ISO 14001 und DIN ISO 5001 gefertigt. Dieser Prozess sichert unseren Kunden eine gleichbleibend hohe Produkt- und Servicequalität zu.	

1) z.Z. gültige Standarddicken – Änderungen vorbehalten. 2) Die Verarbeitungsparameter sind u.a. abhängig von den eingesetzten Verarbeitungsgeräten, dem Alter der UV-Lampen und dem verwendeten Auswaschmittel. Die oben aufgeführten Verarbeitungszeiten wurden unter optimalen Bedingungen unter Verwendung der nyloflex® Verarbeitungsgeräte und nylosolv® Auswaschmittel ermittelt. Die Hauptbelichtungszeiten der digitalen Druckplatten wurden mit einer Belichtungsintensität > 15 mW/cm² bestimmt. Bei geänderten Rahmenbedingungen können die Verarbeitungsparameter von diesen Werten abweichen. Die genannten Werte sind daher nur als Richtwerte zu verstehen.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

info@xsyglobal.com • www.xsyglobal.com

Ziel unserer technischen Dokumente ist es, unsere Kunden zu informieren und zu beraten. Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen von Flint Group zusammengestellt. Für Fehler, Tatsachen oder Meinungen wird keine Haftung übernommen. Es liegt in der Verantwortung der Kunden, die Eignung des Produkts für den gewünschten Anwendungsbereich zu überprüfen. Für Schäden als Ergebnis des Vertrauens auf die hierin überlassene Inhalte wird keinerlei Haftung übernommen. Die mit ® bezeichneten Produktnamen sind eingetragene Marken von Flint Group (vertreten durch Flint Group US LLC oder Flint Group Germany GmbH). Rely on usSM ist eine Dienstleistungsmarke der Flint Group.

XSYS

Print solid. Stay flexible.